

Ecoline Future 2 K Premium Sport

Technisches Merkblatt
September 2015
Seite 1/2



Ecoline



- » für Sportböden gemäß DIN 18032-2:2001-04
- » wasserbasierend
- » 2-Komponenten System inkl. Härter

Eigenschaften:

Besonders schöne, natürliche und strapazierfähige Oberfläche. *Ecoline Future 2 K Premium Sport* (umfasst die beiden Artikel Lack und Härter) ist Teil eines, speziell für Sportböden, Holz- und Bambus-Fußböden sowie besonders stark beanspruchte Möbelflächen, entwickelten Beschichtungssystems. Das *Future 2 K Premium Sport* ist wohngesund. Das leicht zu verarbeitende System entspricht den VOC-Richtlinien 2010. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-161.

Farbtöne:

9970Eco Seidenmatt
9975Eco Matt

Anwendungsbereiche:

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett, Mehrschicht- und Bambusböden) und -flächen im Innenbereich. Wir empfehlen einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

Anwendungsbeschränkungen:

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass bei es Holzsorten mit wasserlöslichen Bestandteilen (z. B. Merbau, Jatoba, Afzelia, Robinie, Akazie) zum Ausbluten und einem fleckigen Erscheinungsbild kommen kann. Wir empfehlen hier einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18367 „Holzpflesterarbeiten“.

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 12 %). Eventuelle Lack- und Farbreste vollständig abschleifen. Die Holzfläche gut ausschleifen. Der Holzschliff sollte mit einem Schleifgitter oder Schleifpapier von mindestens 120 - 150er Körnung durchgeführt werden, auch in den Randbereichen. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.

Verarbeitung:

Ecoline Future 2 K Premium Sport darf nur mit *SAICOS Aqua-Rolle* appliziert werden.

Erster Auftrag:

- *Ecoline Future 2 K Premium Sport*

Ecoline Härter mit *Ecoline Future 2 K Premium Sport* mischen (Mischungsverhältnis: 1 Teil *Ecoline Härter* zu 10 Teilen *Ecoline Future 2 K Premium Sport*) geben und ca. 2 Minuten gut schütteln. Mit *SAICOS Aqua-Rolle* unverdünnt auftragen.

Hinweis: *Ecoline Future 2 K Premium Sport* nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten.

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m².

Topfzeit: 1 - 2 Stunden.

Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden.

- *Ecoline Future Universal-Grundierung* (zwingend erforderlich bei exotischen und thermischen Hölzern)
- *Ecoline Öl-Grundierung*
siehe technische Merkblätter

Zweiter / Dritter Auftrag:

Ecoline Härter mit *Ecoline Future 2 K Premium Sport* mischen (Mischungsverhältnis: 1 Teil *Ecoline Härter* zu 10 Teilen *Ecoline Future 2 K Premium Sport*) geben und ca. 2 Minuten gut schütteln. Mit *SAICOS Aqua-Rolle* unverdünnt auftragen.

Hinweis: *Ecoline Future 2 K Premium Sport* nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten.

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m².

Topfzeit: 1 - 2 Stunden.

Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden.

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Wichtig:

Gefäß mit Lack / Härter-Mischung nicht verschließen! Max. 2 Aufträge an einem Tag. Nach dem Zwischenschleifen der Oberfläche mit einem Schleifgitter (150er Körnung) wird der 3. Auftrag aufgebracht.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 18 °C und 25 °C.

Der zu bearbeitende Untergrund sollte mindestens 8 °C haben.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 9 m² (1 Auftrag).

Ecoline Future 2 K Premium Sport

Technisches Merkblatt
September 2015
Seite 2/2



Ecoline

Trockenzeiten:

Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, nach ca. 3 - 4 Stunden begehbar. Schleifbar frühestens nach 6 Stunden. Die Endhärte und volle Belastbarkeit der Fläche wird nach 7 - 10 Tagen erreicht.

Einfache Instandhaltung:

Reinigung und Pflege: Normale Reinigung mit Besen, Mop, Staubsauger oder Staubtuch. Kann nebelfeucht gewischt werden (*Ecoline Wischpflege* dem Wischwasser zusetzen).

Hartnäckige Verschmutzungen und Flecken (z. B. von Gummisohlen) mit *Ecoline Magic Cleaner* entfernen.

Gelegentliche Auffrischung:

Für die versiegelten Böden empfehlen wir (je nach Beanspruchung) die Flächen mit dem *Ecoline Auffrischer* zu behandeln (wasserverdünnt, 1 Teil Auffrischer auf 10 Teile Wasser).

Renovierung:

Ecoline Future 2 K Premium Sport kann nach einem vorherigen Zwischenschliff (120 - 150 Körnung) aufgebracht werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Wasser.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.95 - 1.08 g/cm³

Auslaufzeit: 22 - 30 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe für den Stammlack:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

Enthält: BIT; Gemisch aus: CIT und MIT (3:1); TMDD; Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe für den Härter:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung oder -auschlag anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Enthält: Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten Speziallacke (Kat. A/j): 140 g/l (2010).

Ecoline Future 2 K Premium Sport enthält max. 140 g/l VOC.

GISCODE: W3+

GGVSEB / ADR -/-

Stammlack: Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Härter: Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de · www.saicos.de