

# Premium Zusatz UV Schutz

Technisches Merkblatt

Januar 2016

Seite 1/2



- » Zusatz für unser SAICOS Premium Hartwachsöl für verbesserten UV-Schutz
- » geeignet für ultramatt, matt, seidenmatt und glänzend

## Eigenschaften:

Mit dem Zusatz UV-Schutz im SAICOS Premium Hartwachsöl wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

## Artikelnummer:

3242 farblos für 0,75 Gebinde  
3242 farblos für 2,5 Gebinde

## Anwendungsbereiche:

### Alle Arten von Holz-Fußböden im Innenbereich:

Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden, etc.

### Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen:

Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz – auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus Holz. Für die Verwendung in Bad oder Küche sehr gut geeignet.

## Vorbereitung:

36 Stunden vor dem Aufbringen die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Schicht wieder einschalten. Den Zusatz in das dafür vorgesehene SAICOS Premium Hartwachsöl Gebinde kippen und gut aufrühren – nicht verdünnen. Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein (Holzfeuchte max. 12 %). Lackierte Hölzer abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120 - 150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen.

## Verarbeitung:

Auftrag mit SAICOS Öl / Wachs-Rolle, SAICOS Fußbodenstreichbürste oder SAICOS Flächenstreicher.

## Hinweis:

Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Dosen (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt.  
Ein Zusatz pro Dose.

## Achtung:

Auftrag mit SAICOS Fußbodenstreichbürste beim Glanzgrad ultramatt nicht möglich. Siehe Technisches Merkblatt SAICOS Premium Hartwachsöl.

## Tipp:

Das SAICOS Premium Hartwachsöl nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten.

## Wichtiger Hinweis:

Für Fußböden aus Harthölzern / Exotenhölzern (europäische und überseeische Harthölzer / Edelhölzer), uns bekannten Hölzern wie z. B. Räumereiche, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, Ipé empfehlen wir das dünnflüssigere SAICOS Grundieröl Extra Dünn als ersten Anstrich. Technisches Merkblatt beachten.

## Anzahl der Aufträge:

**Erstauftrag:** 2 Anstriche (keine Grundierung erforderlich).

Gleichmäßig und dünn auftragen. Zusatz UV-Schutz nicht nur als Endbeschichtung, sondern immer in beiden Aufträgen verwenden.

**Renovierung:** 1 Auftrag in der Regel ausreichend.

## Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 35 °C.

## Ergiebigkeit:

1 Liter reicht für ca. 14 m<sup>2</sup> bei 2 Aufträgen.

Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

## Trockenzeiten:

mind. 3 - 5 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken nach ca. 2 Stunden. Volle Durchhärtung der Oberfläche nach ca. 4 - 5 Tagen. Oxidative Trocknung – während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.

## Einfache Instandhaltung:

### Reinigung und Pflege:

Normale Reinigung mit Mop, Staubtuch oder Staubsauger. Kann feucht gewischt werden (*Ecoline Wischpflege*).

Auffrischende Pflege und Reinigung mit dem SAICOS Pflege-wachs.

**Intensivreinigung:** Hier empfehlen wir die Reinigung mit *Ecoline Magic Cleaner*. Bitte Technisches Merkblatt *Ecoline Magic Cleaner* beachten.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit SAICOS Pinselreiniger oder Verdüner.

# Premium Zusatz UV Schutz

Technisches Merkblatt

Januar 2016

Seite 2/2



## Lagerfähigkeit:

Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 1 Jahr.

### Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorhergesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren. (Entzündungsgefahr) Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm En 13501 (DIN 4102 B2)

**Enthält:** 2-Butanonoxim; Phthalsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 350 g/l (2010). SAICOS Premium Hartwachsöl mit dem Zusatz UV Schutz enthält maximal 350 g/l VOC.

GISCODE: Ö60. Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)